

# COLORFLEX-A

Cod. 725.4.00-

**BuildingLine – trattamento eternit**PRODOTTO CERTIFICATO

Incapsulante per manufatti in cemento-amianto esposti agli agenti atmosferici. Formulato con resine acriliche elastiche speciali in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche lamellari. Ha un'ottima resistenza agli alcali presenti nel cemento, agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici.

**BuildingLine – asbestos cement encapsulation**

*Acrylic elastic mastic, for use on fiber-cement roofs exposed to weathering; its main features are: outstanding exterior durability, UV resistance, long lasting flexibility, alkali proof.*

*COLORFLEX-A is certified according to Italian regulation.*

**Confezioni di vendita**

- 15 litri

**C.O.V.**

- < 40 g/l

**Peso specifico**

- $1.350 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

**Aspetto del film essiccato**

- Semiopaco

**Colore**

- Grigio, rosso

**Resa pratica**

- $1.66 \text{ m}^2/\text{l} - 300 \mu$

**Consumo pratico**

- $600 \text{ ml/m}^2 - 300 \mu$

**Diluyente**

- Acqua

**Metodo di applicazione**

- Airless
- Spruzzo ad aria
- Pennello, rullo

**Pack sizes**

- 15 L

**V.O.C.**

- < 40 g/l

**Specific gravity**

- $1.350 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

**Finish**

- Semi-flat

**Colour range**

- Grey, red

**Practical coverage**

- $1.66 \text{ m}^2/\text{l} - 300 \mu$

**Practical consumption**

- $600 \text{ ml/m}^2 - 300 \mu$

**Thinner**

- Water

**Application**

- Airless
- Air spray
- Roller, brush

### Preparazione della superficie

- Assicurarsi che il supporto sia privo di parti friabili; è **obbligatoria** l'applicazione di una mano preliminare di fissativo al solvente (ISOFARB-SOL).

### Numero delle mani

- Almeno due

### Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

Non applicare sotto l'azione diretta del vento, né in presenza di nebbia, pioggia o gelo.

*Si raccomanda di proteggere le applicazioni da pioggia, gelo, rugiada, nebbia e polvere per almeno 4 giorni*

Non applicare su superfici orizzontali soggette a carico d'acqua

### Dati per l'applicazione

#### Airless

- |                         |             |       |
|-------------------------|-------------|-------|
| • Diluizione            | 0÷5         | % v/v |
| • Diametro ugello       | 0.025÷0.036 | in    |
| • Pressione             | 120÷150     | atm   |
| • Rapporto di compress. | 30÷60 : 1   |       |

#### Spruzzo ad aria

- |                   |         |       |
|-------------------|---------|-------|
| • Diluizione      | 10÷20   | % v/v |
| • Diametro ugello | 2.2÷2.5 | mm    |
| • pressione       | 3.5÷5   | atm   |

#### Rullo, pennello

- |              |      |       |
|--------------|------|-------|
| • Diluizione | 5÷10 | % v/v |
|--------------|------|-------|

### Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| • al tatto      | 3-4 h |
| • ripitturabile | 24 h  |

### Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

### Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

### Surface preparation

- Remove any loose, flaking coating and material. Surfaces **must** be sealed with a coat of ISOFARB SOL.

### Coats

- Two at least

### Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

*Do not use during rain, fog and wind*

Protect painted surfaces from rain, frost, fog and dew for at least 4 days.

*Do not apply over horizontal surfaces subjected to water load.*

### Application data

#### Airless

- |                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| • Thinning          | 0÷5         | % v/v |
| • Nozzle's diameter | 0.025÷0.036 | in    |
| • Pressure          | 120÷150     | atm   |
| • Compression ratio | 30÷60 : 1   |       |

#### Air spray

- |                     |         |       |
|---------------------|---------|-------|
| • Thinning          | 10÷20   | % v/v |
| • Nozzle's diameter | 2.2÷2.5 | mm    |
| • Pressure          | 3.5÷5   | atm   |

#### Roller, brush

- |            |      |       |
|------------|------|-------|
| • Thinning | 5÷10 | % v/v |
|------------|------|-------|

### Drying times at 68°F – 50% R.H.

- |             |       |
|-------------|-------|
| • to touch  | 3-4 h |
| • to recoat | 24 h  |

### Cleaning up

- Water immediately after use

### Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.