

PLASTIFARB 200

Cod. 730.1.----

BuildingLine – plastici

Rivestimento plastico continuo a base di polvere di quarzo e resina acrilica. E' un prodotto per interno ed esterno, dotato di ottimo potere riempitivo e alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La particolare formulazione gli conferisce un'elevata traspirabilità, idrorepellenza ed un'ottima resistenza agli alcali.

Confezioni di vendita

- 15 litri

C.O.V.

- < 20 g/l

Peso specifico

- $1.750 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Aspetto del film essiccato

- Opaco

Colore

- Bianco + *Colour System*

Resa pratica

- $2 \div 6 \text{ m}^2/\text{litro}$

Consumo pratico

- $160 \div 550 \text{ ml/m}^2$

Diluyente

- Acqua

Metodo di applicazione

- Pennello, rullo

BuildingLine - plasters

Emulsion plaster, with quartz powder and acrylic resin, for exterior and interior use, with "orange peel" finishing; its main features are: outstanding weather, humidity, sunlight resistance, good alkali, shock and abrasion resistance, good vapour permeability.

Pack sizes

- 15 L

V.O.C.

- < 20 g/l

Specific gravity

- $1.750 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Finish

- Flat

Colour range

- White + *Colour System*

Practical coverage

- $2 \div 6 \text{ m}^2/\text{litre}$

Practical consumption

- $160 \div 550 \text{ ml/m}^2$

Thinner

- Water

Application

- Roller, brush

Preparazione della superficie

- Applicare su supporti portanti, puliti e asciutti ed esenti da sporco, unto e sali. Rimuovere meccanicamente tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).
- È consigliabile una mano preliminare di isolante ISOFARB-ACR o ISOFARB SOL, obbligatoria su superfici particolarmente assorbenti o pitturate con prodotti deboli (tempere), su rasature a gesso o pareti in gesso cartonato. Eliminare eventuali muffe o alghe con BIOFARB PRIMER.
- Gli intonaci nuovi e i rappezi devono essere lasciati maturare per almeno 3-4 settimane.
- La pitturazione di superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità di risalita non garantisce un'adesione durevole e non esclude la formazione di difetti.

Numero delle mani

- Almeno due

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

Non applicare sotto l'azione diretta del sole, del vento, né in presenza di nebbia o pioggia.

Proteggere le applicazioni da pioggia, gelo, rugiada, nebbia e polvere per 3-4 giorni.

Dati per l'applicazione

Rullo, pennello

- | | | | |
|---------------------------|-------|-------|--|
| • Diluizione | | | |
| 1° mano | 30÷40 | % v/v | |
| 2° mano finitura liscia | 10÷20 | | |
| 2° mano finitura a buccia | 0÷3 | | |

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 2-3 h
- ripitturabile 5-6 h

Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Surface preparation

- Surface must be sound, clean, dry and free from dirt, grease and salts. Remove any loose, flaking and poorly adhering material, using mechanical means.
- A sealing coat of ISOFARB ACR or ISOFARB SOL is recommended, obligatory on very porous and absorbent surfaces, like plasterboard and gypsum plaster, or on very poor emulsion paints. Eradicate any mould and algal growth using a suitable algacide/fungicide (BIOFARB PRIMER).
- Allow new plaster to dry for at least 3-4 weeks.
- Coating of surfaces with salt efflorescence or capillary humidity does not guarantee a lasting adhesion and does not exclude defects formation.

Coats

- Two at least

Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

Do not use during rain, fog and wind.

Protect painted surfaces from rain, frost, fog and dew for 3-4 days.

Application data

Roller, brush

- | | | |
|-----------------------------|-------|--|
| • Thinning | | |
| 1 st coat | 30÷40 | |
| 2nd coat smooth finish | 10÷20 | |
| 2nd coat orange peel finish | 0÷3 | |

Drying times at 68°F – 50% R.H.

- to touch 2-3 h
- to recoat 5-6 h

Cleaning up

- Water immediately after use

Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.
