

REPELTIX-SP

Cod. 712.1.001

BuildingLine – segnaletica sportiva

Pittura formulata in assenza di componenti tossici, idrorepellente, da utilizzarsi per segnaletica sportiva su erba.

BuildingLine - interior paint

Emulsion paint formulated without toxic components, water repellent, to be used for sport-line marking on grass.

Confezioni di vendita

- 14 litri

C.O.V.

- <10 g/l

Peso specifico

- $1.670 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Aspetto del film essiccato

- Opaco

Colore

- Bianco

Resa pratica

- $8 \div 10 \text{ m}^2/\text{l}$

Consumo pratico

- $100 \div 130 \text{ ml/m}^2$

Diluente

- Acqua

Metodo di applicazione

- Macchina tracciarighe
- Spruzzo ad aria

Preparazione della superficie

- Applicare direttamente su erba.

Numero delle mani

- Una

Pack sizes

- 14 L

V.O.C.

- <10 g/l

Specific gravity

- $1.670 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Finish

- Flat

Colour range

- White

Practical coverage

- $8 \div 10 \text{ m}^2/\text{l}$

Practical consumption

- $100 \div 130 \text{ ml/m}^2$

Thinner

- Water

Application

- Line marking machine
- Air spray

Surface preparation

- Apply directly on grass.

Coats

- One

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

Dati per l'applicazione**Spruzzo ad aria**

- | | | |
|-------------------|---------|-------|
| • Diluizione | 40÷50 | % v/v |
| • Diametro ugello | 2.2÷2.5 | mm |
| • pressione | 3.5÷5 | atm |

Macchina traccia righe

- | | | |
|--------------|-------|-------|
| • Diluizione | 30÷40 | % v/v |
|--------------|-------|-------|

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 1-2 h
- calpestabile 12 h

Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

Application data**Air spray**

- | | | |
|---------------------|---------|-------|
| • Thinning | 40÷50 | % v/v |
| • Nozzle's diameter | 2.2÷2.5 | mm |
| • Pressure | 3.5÷5 | atm |

Line marking machine

- | | | |
|------------|-------|-------|
| • Thinning | 30÷40 | % v/v |
|------------|-------|-------|

Drying times at 68°F – 50% R.H.

- to touch 1-2 h
- walkable 12 h

Cleaning up

- Water immediately after use

Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.